

JOINT fin Blanc ou Gris

1. DOMAINES D'APPLICATION :

Joints de carrelage (faïence, grès, mosaïque de pâte de verre, * terre cuite), marbre, pierre naturelle de 1 à 6 mm de large au sol ou au mur- Usage intérieur/ extérieur.
Résistant à l'eau (hydropugé), traité anti-salissures , il assure une finition impeccable et durable.

2. MISE EN ŒUVRE :

Préparation des supports :

- Nettoyer soigneusement les supports, les joints doivent être secs et exempts de colle.

Mélange :

- Mélanger la poudre à sec puis dans un récipient propre, verser 330 cm³ d'eau propre et froide (T°= 10 à 20°C) avant d'ajouter 1 kg de poudre (**env. 3 vol. de poudre pour 1 vol. d'eau**).
- Malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeau.
- Vous avez 1h30 (à 20°C) pour utiliser le mélange.

Application :

- Etaler en diagonale à l'aide d'une raclette en veillant à bien remplir les joints.
- Au commencement de la prise, nettoyer la surface des carreaux et lisser les joints à l'aide d'une éponge légèrement humide.
- Après séchage, essuyer les carreaux à l'aide d'un chiffon sec.

Délai de mise en circulation : environ 24h.

Mélanger la poudre à sec



Durée pratique d'utilisation : 1 h 30



Mise en circulation : env. 24 h



3. PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser en période de gel, sous la pluie ou sur des supports exposés en plein soleil ou au vent.

Ato Findley SA • Immeuble Iris
92062 Paris La Défense Cedex
Tél. 01 47 96 94 65

Ato Findley Belgium SA-N.V.
RuedeStallestraat63B1
1180 Bruxelles -Brussel
Tél. 02/370 20 8142



XI. Irritant
XI. Irriterend

Contient du ciment

R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
S 24/25 Eviter le contact avec les yeux.
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 37 Porter des gants appropriés.
S 2 Conserver hors de la portée des enfants.